

TRANSPARENTE MS GOODSIF 280-1000

Alto brillo y alta dureza. Consta de dos componentes, es de fácil aplicación, secado rápido, y resistente al clima. Su uso abarca todo tipo de vehículos e incluso maquinaria industrial.



Sustrato		1K Capa Base		
<i>Relación de Mezcla</i>	Transparente	Activador	Reductor	
	2	1	0-15%	
	Transparente MF280	Activador MF282	Reductor MF62	
<i>Viscosidad Spray</i>	8 - 11 seg en copa N°4 a 30°C			
<i>Duración de la Mezcla</i>	Máximo 03 horas una vez hecha la mezcla.			
<i>Re-Tratamiento</i>	Si hay partículas o escurridos luego de la aplicación, aplicar lija 2000 luego del secado, seguidamente pula el área afectada.			
<i>Configuración Pistola</i>	Alimentación de Gravedad: Boquilla: 1,2 - 1,5 mm Presión: 28 - 32 PSI Caudal de Salida: 3 - 4 Vueltas			
<i>Aplicación</i>	Capas y Grosor: 2 manos, total >40µm. Flash Off: 5-10 minutos entre manos. Tiempo Secado al Aire: 10 - 15 min de secado al aire antes de forzar el secado.			
<i>Tiempo de Secado</i>	Temperatura	Sec. al Tacto	Sec. para Manipular(Lijar)	
	30°C	2-3 Horas	24Horas(Mínimo)	
<i>Vida del producto</i>	2 años en su envase original, en sitio fresco y seco.			
<i>Presentación</i>	4L/1L Transparente; 2L/0,50L Activador.			



NOTA:

* Una vez hecha la mezcla la misma debe ser usada en el menor tiempo posible, y no puede guardarse para usar a futuro.

*Luego de aplicar el producto limpie los equipos con Thinner a la brevedad, caso contrario será complicado limpiarlos luego de secarse.