

FONDO PRIMER, 1K MF400

Este Fondo Goodsif es de un solo componente, sus características más resaltantes: es de secado rápido, gran poder de relleno y fácil lijado.



Sustrato

Superficie bien lijada, completamente seca y en buenas condiciones de acabado (incluso cualquier tipo de fondo y putty)



Limpieza de la Superficie

Remueva el exceso de productos contaminantes con desengrasante MF910 para evitar defectos.



Relación de Mezcla

Fondo Primer 1K	Reductor
1	1
MF400, MF401, MF402	Reductor MF62



Viscosidad Spray

6 - 8 seg, en copa N° 4 a 30°C

Configuración de Pistola

Alimentación Gravedad: 1,8 - 2,0 mm (Presión) 28 - 32 PSI Caudal de Salida: 3 - 4 Vueltas



Aplicación

Capas y Grosor: 2 manos, >50
Flash Off: 5 - 10 minutos entre manos.

Tiempo de Secado

Tiempo de Secado al Aire: 30 minutos.

Presentación

Galón/1/4;

Colores disponibles:

Galón: Blanco, gris, negro; 1/4: Gris

Nota:

- * La superficie a pintar debe de estar limpia y adecuadamente lijada antes de pistolear.
- * Una vez hecha la mezcla, debe ser usada en el menor tiempo posible, y no puede guardarse para usar a futuro.
- * Luego de aplicar el producto limpie los equipos con Thinner a la brevedad, de lo contrario le será difícil limpiarlos luego.