


FONDO EPÓXICO MF605,2K

El Fondo Goodsif 2K es un fondo multi-propósito de 02 componentes. Tiene un gran poder de relleno y se caracteriza por presentar una excelente adhesión entre capas, tiempo de secado rápido y un fácil lijado.



	Sustrato	Superficie bien lijada, seca y en buenas condiciones de acabado para metales: Acero, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Galvanizado, Plastico Reforzado con Fibra de Vidrio.		
	Limpieza de la superficie	Antes de aplicar Fondo Primer MF605 Epóxico, se debe descontaminar la pieza con Desengrasante MF910 para evitar futuros defectos.		
	Relación de Mezcla	Fondo Epóxico 2K	Endurecedor	Reductor
		4	1	25-50%
		MF605 Fondo Epóxico	MF105 Activador p/Fondo Epóxico	MF63 Reductor Epóxico
	Viscosidad Spray	08 - 10 seg, en copa N° 4 a 30°C		
	Duración de la Mezcla	03 horas máximo con el activador.		
	Configuración Pistola	Alimentación Gravedad: Boquilla: 1,8 - 2,0 mm Presión: 28 - 32 PSI Caudal de Salida: 3 - 4 Vueltas		
	Aplicación	Capas y Grosor: 2 manos, >70µm. Flash Off: 5 - 10 minutos entre manos.		
Tiempo de Secado	A. Permita secado al aire entre 10 - 20 min, luego 30 min en horno a 60°C. Puede lijar luego que se enfríe la pieza. B.Sólo el secado al aire por espacio de 2-3 horas			
Vida del Producto	2 años en su envase original, en sitio fresco y seco.			
Presentación	3,75L	Color disponible:	Gris	

Nota:

- * La superficie a pintar debe de estar limpia y adecuadamente lijada antes de pistolear.
- * Una vez hecha la mezcla, debe ser usada en el menor tiempo posible, y no puede guardarse para usar a futuro.
- * Luego de aplicar el producto limpie los equipos con Thinner a la brevedad, de lo contrario le será difícil limpiarlos luego.