


FONDO PRIMER 2K MF606A+MF106

El Fondo Goodsif MF606A es un fondo multi-propósito de 02 componentes. Su principal característica es su poder de Ultra Relleno, además de presentar una excelente capacidad de adhesión entre capas, tiempo de secado rápido y un fácil lijado.



Sustrato	<i>Superficie bien lijada, completamente seca y en buenas condiciones de acabado (incluso cualquier tipo de Fondo y Putty)</i>		
	Relación de Mezcla	Fondo 4 Fondo Primer2k MF606A	Activador 1 Activador MF106
Viscosidad Spray	10 - 12 seg, en copa N° 4 a 30°C		
Duración de la Mezcla	Máximo 03 horas una vez hecha la mezcla.		
Re-Tratamiento	Antes de aplicar Fondo Primer MF606A, se debe descontaminar la pieza con Desengrasante MF910 para evitar futuros defectos.		
Configuración de Pistola	Alimentación Gravedad: Boquilla: 1,8 - 2,0 mm Presión: 28 - 32 PSI Caudal de Salida: 3 - 4 Vueltas		
Aplicación	Capas y Grosor: 2 manos, total >90µm. Flash Off: 5 - 10 minutos entre manos.		
Tiempo de Secado	A. Permita secado al aire entre 10 - 20 min, luego 45 min en horno a 60 °C. Puede lijar luego que se enfríe la pieza. B. Sólo secado al aire: 2 - 3 horas (30 °C).		
Vida del producto	2 años en su envase original, en sitio fresco y seco.		
Presentación	3,75L Fondo MF606A; 1L Endurecedor	Color disponible	Gris.

NOTA: *La superficie a pintar debe estar limpia y adecuadamente lijada antes de pistolear.

* Una vez hecha la mezcla la misma debe ser usada en el menor tiempo posible, y no puede guardarse para usar a futuro.

*Luego de aplicar el producto limpie los equipos con Thinner a la brevedad, caso contrario será complicado limpiarlos luego de secarse.