

AGENTE MATEANTE MF936

Es usado para reducir el brillo de la película de pintura, posee gran capacidad de mateo, su uso es tanto en la línea 1K como 2K.



Tinta 1K Poliester	0-15%								
Tinta 2K Poliuretano	35-75%								
Transparente 2K	<table border="1"> <tr> <td>Barniz MF380</td> <td>Agente Mateante</td> <td>Catalizador</td> <td>Reductor</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>15</td> </tr> </table>	Barniz MF380	Agente Mateante	Catalizador	Reductor	100	100	50	15
Barniz MF380	Agente Mateante	Catalizador	Reductor						
100	100	50	15						
Relación de mezcla	La catalización y dilución se hace en base al producto a matear, no de la mezcla del producto con el agente mateante.								
Aplicación	Refiérase a la ficha técnica del producto a matear para informarse sobre su aplicación								
Vida del Producto	2 años en su envase original, en sitio fresco y seco.								
Presentación	1L								

Notas: El Agente mateante se cristaliza fácilmente cuando es expuesto al aire por periodos prolongados, para evitar partículas en la mezcla es necesario remover estas partículas cristalizadas y otros contaminantes del borde de la lata, también es importante el uso de filtro.

*A mayor cantidad de Agente mateante sobre un producto la capa de protección que este otorga disminuye.