

POLIURETANO BRILLO DIRECTO, 2K

El Brillo Directo de Goodsif posee gran durabilidad, excelente desempeño en la nivelación de colores, fácil de aplicar, y un poder de cubrimiento muy atractivo.



Sustrato

Superficie bien lijada, completamente seca y en buenas condiciones de acabado:
a) Pintura original b) Pintura antigua c) Fondo 2k



Limpieza de la Superficie

Remueva el exceso de productos contaminantes con desengrasante MF910 para evitar defectos.

Relación de Mezcla

Color Sólido 2K

Endurecedor

Reductor

2

1

10 - 20%

Color Sólido 2K

Activador MF282

Reductor MF62

Viscosidad Spray

8 -10 seg, en copa N° 4 a 30°C

Duración de la Mezcla

3 hora máximo con el activador.

Re-Tratamiento

Si hay partículas luego de la aplicación, lije el área afectada con grano 2000 - 3000



Configuración Pistola

Alimentación Gravedad: (Boquilla) 1,3 - 1,5 mm (Presión) 28 - 32 PSI Caudal de salida 3-4 vueltas

Aplicación

Capas y Grosor: 2 manos, total > 45µm.

Flash Off: 5-10 minutos entre manos.

Tiempo Secado: 10 - 15 min de secado al aire antes de forzar el secado



Secado al Aire

Temperatura

Sec. al Tacto

Sec. Para Manipular (Lijar)

30°C

2-3 Horas

24 Hora (Mínimo)

Vida del Producto

2 años en su envase original, en sitio fresco y seco.



Presentación

3,75L

Nota:

* La Superficie a pintar debe estar limpia y adecuadamente lijada antes de pistolear

* Al mezclarse el producto con el endurecedor debe usarse a la brevedad posible y no almacenar para aplicaciones futuras.

* Limpie los equipos inmediatamente después de la aplicación con Thinner, caso contrario le será difícil limpiarlos luego.