

TINTAS POLIÉSTER ALTA TECNOLOGÍA, 1K

Las tintas automotrices Goodsif son tintas con excelentes propiedades técnicas, de fácil aplicación, gran poder de adhesión y alto cubrimiento. Las tintas Goodsif son compatibles con otras marcas de pintura para preparar colores sólidos, metalizados y perlados.



	Sustrato	Superficie bien lijada, completamente seca y en buenas condiciones de acabado: a) pintura original b) pintura antigua c) fondo 2K	
	Limpieza de la Superficie	Remueva el exceso de productos contaminantes con desengrasante MF910 para evitar defectos.	
	Relación de Mezcla	Tinta	Reductor
		1	1
		1K Tinta Goodsif	Reductor MF62
	Viscosidad Spray	6 - 10 seg, en copa N°4 a 30°C	
	Re-Tratamiento	Después del pintado permita de 10 - 20 minutos secado al aire, seguidamente aplique la capa de transparente.	
	Configuración de Pistola	Alimentación Gravedad: (Boquilla) 1,3 - 1,5 mm (Presión) 28 - 32 PSI Caudal de salida 3-4 vueltas	
	Aplicación	Capas y Grosor: 2 manos, total >14µm. Flash Off: 5 - 10 minutos entre manos	
	Vida del Producto	2 años en su envase original, en sitio fresco y seco.	
	Presentación	1L , 3,75L	

Nota:

* La superficie a pintar debe estar limpia y adecuadamente lijada.