

POLIURETANO NEGRO SEMI-MATE 2K

Este producto posee una gran durabilidad, un anclaje óptimo, es fácil de aplicar y con un poder de cubrimiento muy atractivo



	Sustrato	Superficie bien lijada, completamente seca y en buenas condiciones de acabado: a) Pintura original b) Pintura antigua c) Fondo 2k		
	Limpieza de la Superficie	Remueva el exceso de productos contaminantes con desengrasante MF910 para evitar defectos.		
	Relación de Mezcla	Color Sólido 2K	Endurecedor	Reductor
		2	1	10 - 20%
		2K02-Mat	Activador MF282	Reductor MF62
	Viscosidad Spray	6 - 8 seg, en copa N° 4 a 30°C		
	Duración de la Mezcla	2 hora máximo con el activador.		
	Configuración Pistola	Alimentación Gravedad: (Boquilla) 1,3 - 1,5 mm (Presión) 28 - 32 PSI Caudal de salida 3-4 vueltas		
	Aplicación	Capas y Grosor: 2 manos, total > 50µm. Flash Off: 5-10 minutos entre manos.		
	Secado al Aire	30 minutos.		
	Vida del Producto	2 años en su envase original, en sitio fresco y seco.		
	Presentación	3,75L		

Nota:

- * La Superficie a pintar debe estar limpia y adecuadamente lijada antes de pistolear
- * Al mezclarse el producto con el endurecedor debe usarse a la brevedad posible y no almacenar para aplicaciones futuras.
- * Limpie los equipos inmediatamente después de la aplicación con Thinner, caso contrario le será difícil limpiarlos luego.