


TRANSPARENTE MS GOODSIF 280- Mat

El Transparente Goodsif MF280-Mat es un barniz de rápido secado, dá un excelente acabado satinado y gran dureza, brinda una buena protección ante las condiciones climáticas.



Sustrato	1K Capa Base			
Relación de Mezcla	Transparente	Activador	Reductor	
	2	1	0-15%	
	Transparente MF280-Mat	Activador MF282	Reductor MF62	
Viscosidad Spray	8 - 11 seg en copa N°4 a 30°C			
Duración de la Mezcla	Máximo 03 horas una vez hecha la mezcla.			
Configuración Pistola	Alimentación de Gravedad: Boquilla: 1,2 - 1,5 mm Presión: 28 - 32 PSI Caudal de Salida: 3 - 4 Vueltas			
Aplicación	Capas y Grosor: 2 manos, total >45µm. Flash Off: 5-10 minutos entre manos. Tiempo Secado al Aire: 10 - 15 min de secado al aire antes de forzar el secado.			
Tiempo de Secado	Temperatura	Sec. al Tacto	Curado	
	30°C	2-3 Horas	24Horas	
Vida del producto	2 años en su envase original, en sitio fresco y seco.			
Presentación	1L Transparente; 0,50L Activador.			
NOTA:				
* Una vez hecha la mezcla la misma debe ser usada en el menor tiempo posible, y no puede guardarse para usar a futuro.				
*Luego de aplicar el producto limpie los equipos con Thinner a la brevedad, caso contrario será complicado limpiarlos luego de secarse.				